


## FB-560 シリーズ

### 1. 特長

FB-560 シリーズは、ファインブランク加工と鍛造加工を組み合わせた複合加工に効果がある油剤です。半抜き・歯形などの複合加工にも適用可能で、従来のFB-460 シリーズの次世代となるFB工作油です。

- ・ 極圧添加剤と摩擦緩和剤を多く配合し、油膜切れが少なく耐摩耗性を強化した設計です。
- ・ 硫黄化合物を配合していますので、銅及び銅合金へは適用できません。

### 2. 代表性状及び成分と加工イメージ

		FB-560	FB-563	FB-565	外 観
外観	目視	暗褐色液体	暗褐色液体	暗褐色液体	
密度	(15°C)g/cm <sup>3</sup>	0.973	0.969	0.972	
引火点	(COC)°C	158	164	162	
動粘度	(40°C)mm <sup>2</sup> /s	122	56	94	
色相	ASTM	Dil L 2.5	Dil L 2.5	Dil L 2.5	
銅板腐食	100°C×1hrs	4 b	4 b	4 b	
成分		油性剤、硫黄化合物、防錆添加剤			

### 3. 取り扱い その他

- ・ 貯蔵 ; 冷暗所、火気厳禁
- ・ 保管寿命 ; 約12ヶ月
- ・ 取扱い ; 製品安全データシート参照
- ・ 関係法令 ; 消防法危険物 ; 第四類第3石油類 非水溶性液体  
労働安全衛生法 ; 非該当  
化管法 (PRTR法) ; 非該当  
特定化学物質等障害予防規則 ; 非該当  
有機溶剤中毒予防規則 ; 非該当
- ・ 荷姿 ; 18リットル/缶 200リットル/ドラム

お問い合わせは、代理店または弊社営業所までお願いします

本社・東京	〒108-0014	東京都港区芝 5-29-14	田町日エビル	TEL 03-3455-5511	FAX 03-3453-266
大阪 営業所	〒533-0033	大阪市東淀川区東中島 1-17-5	647	TEL 06-6323-1613	FAX 06-6325-5637
名古屋営業所	〒480-1111	愛知県愛知郡長久手町山越	506-1	TEL 0561-63-0882	FAX 0561-64-0566
九州 営業所	〒825-0005	福岡県鞍手郡小竹町大字御徳	1701-3	TEL 09496-6-3055	FAX 09496-6-3057
北関東営業所	〒372-0022	群馬県伊勢崎市日乃出町	35-2	TEL 0270-50-7831	FAX 0270-21-9840

URL <http://www.nihon-kohsakyu.co.jp>

Eメール [sales@nihon-kohsakyu.co.jp](mailto:sales@nihon-kohsakyu.co.jp)

注) 本書の記述事項は、信頼性のあるものであり、正確を得たものと思います。しかし、これらは使用上の手引きとして作成されたものであるため、これらのデータ及び当製品を使用して得られた結果に関しては、その責を負いかねます。