

G-3764 プレス鍛造用工作油

1. 特長

G-3764は、パルス鍛造や板鍛造など、増厚加工を行なうことによる高面圧下での耐カジリ性や、増厚加工した後に抜き加工を行う際、良質なせん断面精度が得られるプレス鍛造用工作油です。

特に、従来のプレス工作油では成し得なかった、高面圧下での加工に伴う弊害を克服しました。

- ・加工面圧が高い状態になることで発生する加工熱に対して、耐カジリ性に優れた設計となっています。
- ・加工面圧が高い状態になることで発生する加工熱に対して、吸着性を強化した設計となっています。

2. 代表性状及び成分と加工イメージ

		G-3764	加工品のイメージ
外観	目視	黄褐色透明液体	
密度	(15°C) g/cm ³	1.0498	
引火点	(COC) °C	164	
動粘度	(40°C) mm ² /s	549.3	
成分		油性剤、硫黄化合物 etc.	

3. 取り扱い その他

- ・貯蔵 ; 冷暗所、火気厳禁
- ・保管寿命 ; 12ヶ月 (未開封)
- ・取扱い ; 製品安全データシート参照
- ・関係法令 ; 消防法危険物 ; 第四類第3石油類 非水溶性液体
労働安全衛生法 ; 非該当
化管法 (PRTR法) ; 非該当
特定化学物質等障害予防規則 ; 非該当
有機溶剤中毒予防規則 ; 非該当
- ・荷姿 ; 18リットル/缶 200リットル/ドラム

お問い合わせは、代理店または弊社営業所までお願いします

本社・東京	〒108-0014	東京都港区芝5-29-14 田町日エビル	TEL 03-3455-5511	FAX 03-3453-2667
大阪 営業所	〒533-0033	大阪市東淀川区東中島1-17-5-647	TEL 06-6323-1613	FAX 06-6325-5637
名古屋営業所	〒480-1111	愛知県長久手市山越506-1	TEL 0561-63-0882	FAX 0561-64-0566
九州 営業所	〒825-0005	福岡県鞍手郡小竹町大字御徳1701-3	TEL 09496-6-3055	FAX 09496-6-3057
北関東営業所	〒372-0022	群馬県伊勢崎市日乃出町35-2	TEL 0270-50-7831	FAX 0270-21-9840

URL <http://www.nihon-kohsakyu.co.jp>

Eメール sales@nihon-kohsakyu.co.jp

注) 本書の記述事項は、信頼性のあるものであり、正確を得たものと思えます。しかし、これらは使用上の手引きとして作成されたものであるため、これらのデータ及び当製品を使用し得られた結果に関しては、その責を負いかねます。