


ファインブランキング工作油 **MFB-106E**

1. 特長

MFB-106Eは、森鉄工株式会社製のFBプレス機に適した専用設計のFB工作油です。従来のMFB-106に比べパンチ速度の高速化に伴う熱影響を考慮し、工作油の耐熱性と吸着性を強化した設計となっています。

2. 代表性状及び成分と加工イメージ

項目		タイプ	MFB-106E	外 観
外観	目視		褐色液体	
密度	(15°C)g/cm ³		1.14	
引火点	(COC)°C		228	
動粘度	(40°C)mm ² /s		165	
四球耐荷重	Kgf/cm ³		15.0<	
成分			油性剤 塩素化合物 硫黄化合物 防錆剤	

3. 取り扱い その他

- ・貯蔵 ; 冷暗所、火気厳禁
- ・保管寿命 ; 12ヶ月 (未開封)
- ・取扱い ; 製品安全データシート参照
- ・関係法令 ; 消防法危険物 ; 第四類第4石油類 非水溶性液体
 労働安全衛生法 ; 非該当
 化管法 (PRTR法) ; 非該当
 特定化学物質等障害予防規則 ; 非該当
 有機溶剤中毒予防規則 ; 非該当
- ・荷姿 ; 18リットル/缶 200リットル/ドラム

お問い合わせは、代理店または弊社営業所までお願いします

本社・東京	〒108-0014	東京都港区芝 5-29-14	田町日エビル	TEL 03-3455-5511	FAX 03-3453-2667
大阪 営業所	〒533-0033	大阪市東淀川区東中島	1-17-5-647	TEL 06-6323-1613	FAX 06-6325-5637
名古屋営業所	〒480-1111	愛知県長久手市山越	506-1	TEL 0561-63-0882	FAX 0561-64-0566
九州 営業所	〒825-0005	福岡県鞍手郡小竹町大字御徳	1701-3	TEL 09496-6-3055	FAX 09496-6-3057
北関東営業所	〒372-0022	群馬県伊勢崎市日乃出町	35-2	TEL 0270-50-7831	FAX 0270-21-9840

URL <http://www.nihon-kohsakyu.co.jp>

Eメール sales@nihon-kohsakyu.co.jp

注) 本書の記述事項は、信頼性のあるものであり、正確を得たものと思います。しかし、これらは使用上の手引きとして作成されたものであるため、これらのデータ及び当製品を使用して得られた結果に関しては、その責を負いかねます。